



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP (APP PAINT)

Số 168 Tân Phước Khánh 33, Tổ 1, Kp. Khánh Lộc, P. Tân Phước Khánh,

Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 652 1179

Website: www.appaint.com

APP PRIMER

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

SƠN LÓT EPOXY APP PRIMER là sự kết hợp chuỗi nhựa amid amind với hạt nhựa Epoxy, dùng làm chất kết dính và mau khô với khả năng ngăn ngừa hoàn hảo các hóa chất và nước & dầu mỡ.

APP PRIMER cung cấp khả năng bám dính tuyệt đối đến hầu hết các bề mặt bao gồm bê tông, gỗ, thép

APP PRIMER bảo đảm chống thấm và chống gỉ sét tuyệt đối giữa lớp bê tông và các lớp sơn phủ tiếp theo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sơn lót APP primer được sử dụng như lớp sơn lót chống ăn mòn cho các bề mặt bê tông mac cao, thép ko rỉ, mạ kẽm, gỗ hoặc những khu vực chống bám bụi như nhà máy sản xuất, nhà máy điện, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, hầm xe, bệnh viện v.v...

QUY TRÌNH ÁP DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

Loại bỏ các tạp chất, dầu mỡ trên bề mặt

Thép: Làm sạch theo tiêu chuẩn thương mại SA2

Bê tông: Không sơn nền bê tông chưa qua khỏi 28 ngày tại 20 °C/ 68 °F và dưới 80% R.H, và bề mặt bê tông phải được làm phẳng. thành phần độ ẩm của bê tông phải thấp hơn 6 %.

Bề mặt phải thật sạch và khô

Điều kiện môi trường

Nhiệt độ không khí: 10~35°C

Nhiệt độ bề mặt: 10~30°C (Bắt buộc phải cao hơn nhiệt độ của điểm sương ít nhất 3°C)

Độ ẩm môi trường: dưới 80%

Công cụ sử dụng

Cây lăn, cọ quét, súng phun

Thận trọng

Tỷ lệ trộn phải được theo dõi và khuấy đều bằng máy khuấy trong khoảng 3~5 phút trước khi sử dụng (Dùng máy khuấy điện có công suất từ 1000RPM, 500W)

Hệ thống khuyến nghị

Sơn phủ: APP Top Coat, APP Lining, APP Urethane Topcoat

TÍNH NĂNG VẬT LÝ			
Hoàn thành	Bóng, sáng		
Màu	Trong suốt		
Sử dụng với	Bê tông, thép và gỗ		
Tỷ Trọng	0.938Kg/L		
Tỉ lệ trộn (L)	TP A:TP B= 4:1		
Tỉ lệ chất rắn (%)	28±3%		
Độ dày lớp sơn khô	50µm		
Số lớp	1~2		
Độ phủ lý thuyết	8 - 10m ² /L (Với độ dày màng sơn 50µm trên bề mặt láng.		
Đơn vị đóng gói	A: 12,8L – B: 3,2		
Thinner	TH203		
Thời gian lưu kho	12 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35°C)		
	10°C	20°C	30°C
Chạm được sau (phút)	60	20	15
Khô cứng sau(giờ)	12	6	4
Vòng đời sau khi trộn (giờ)	24	20	12
Sơn chồng lớp mới sau (giờ)	18~72	6~72	4~72

Chú Ý



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP (APP PAINT)

Số 168 Tân Phước Khánh 33, Tổ 1, Kp. Khánh Lộc, P. Tân Phước Khánh,

Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 652 1179

Website: www.appaint.com

Tránh tiếp xúc với mắt và da

Đảm bảo thông gió trong quá trình thi công

Sử dụng hỗn hợp trộn trong phạm vi thời gian cho phép

Không trộn với các sản phẩm sơn khác

Trong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận chuyển hoặc lưu kho nên tránh xa nguồn lửa, nơi dễ cháy

Nên lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát

Cảnh báo

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.