



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP (APP PAINT)

Số 168 Tân Phước Khánh 33, Tổ 1, Kp. Khánh Lộc, P. Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 652 1179

Website: www.appaint.com

APP TOP COAT

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

APP TOP COAT là hệ sơn phủ hai thành phần dựa trên sự lưu hóa nhựa epoxy độ bóng cao. Sản phẩm có độ bám dính hoàn hảo, cứng để chống thấm nước và chống trầy xước được sử dụng trên bề mặt bê tông, thép, gỗ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

APP TOPCOAT được sử dụng trong những môi trường chống bám bụi, chống ăn mòn khác nhau như bệnh viện, bãi đỗ xe, tầng hầm, kho chứa hàng, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, nhà máy điện v.v....

QUY TRÌNH ÁP DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

Loại bỏ các tạp chất, dầu mỡ trên bề mặt

Thép: Làm sạch theo tiêu chuẩn thương mại SA2

Bê tông: Không sơn nền bê tông chưa qua khỏi 28 ngày tại 20 °C/ 68 °F và dưới 80% R.H, và bề mặt bê tông phải được làm phẳng. Thành phần độ ẩm của bê tông phải thấp hơn 6 %.

Bề mặt phải thật sạch và khô

Điều kiện môi trường

Nhiệt độ không khí: 10~35°C

Nhiệt độ bề mặt: 5~30°C

Độ ẩm: dưới 85%

Điểm sương: Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn nhiệt độ của điểm sương ít nhất 3°C

Công cụ sử dụng

Cây lăn, cọ quét, máy phun sơn...

Thận trọng

Tỷ lệ trộn phải được theo dõi và khuấy đều bằng máy khuấy trong khoảng 3~5 phút trước khi sử dụng (Dùng máy khuấy điện có công suất từ 1000RPM, 500W)

Chú Ý

Tránh tiếp xúc với mắt và da

Đảm bảo thông gió trong quá trình thi công

Sử dụng hỗn hợp trộn trong phạm vi cho phép

Không trộn với các sản phẩm sơn khác

Trong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận

Hệ thống khuyến nghị

Sơn lót: APP primer, APP primer pro

TÍNH NĂNG VẬT LÝ	
Hoàn thành	Độ bóng cao
Màu	Green, Grey...
Sử dụng với	Bê tông, thép
Thành phần	2
Tỷ Trọng	≈1.15kg/L
Tỉ lệ chất rắn (%)	51±3%
Tỉ lệ trộn (Kg)	TP A:TP B= 2:1
Độ dày lớp sơn khô	50-80µm
Số lớp	2 - 3
Độ phủ lý thuyết	10m ² /kg cho bề mặt nền láng
Nhiệt độ khô	20~30°C
Đóng rắn sau pha	6 giờ
Có thể chạm tay được	2~3 giờ
Khô rắn hoàn toàn	24 giờ
Đạt độ cứng tối đa sau	5 - 7 ngày
Thời gian chuyển tiếp	6h~ vô hạn
Thinner	Thinner 203
Đóng gói	
Thời gian lưu kho	12 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35°C)



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP (APP PAINT)

Số 168 Tân Phước Khánh 33, Tổ 1, Kp. Khánh Lộc, P. Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 652 1179

Website: www.appaint.com

chuyên hay lưu kho nên tránh xa nguồn lửa, nơi dễ cháy.

Nên lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát.

Cảnh báo

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.