



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP (APP PAINT)

Số 168 Tân Phước Khánh 33, Tổ 1, Kp. Khánh Lộc, P. Tân Phước Khánh,
Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 652 1179

Website: www.apppaint.com

APP URETHANE PRIMER

MÔ TẢ

- **App urethane primer** là hệ sơn lót chống thấm dạng lỏng một thành phần dựa trên gốc nhựa Polyurethane.
- Là lớp sơn lót cho nền bê tông, xi măng, gạch để tăng độ bám dính với lớp phủ chống thấm Polyurethane và Polyurea

ỨNG DỤNG

- Được sử dụng làm lớp lót cho nền bê tông, xi măng và gạch trước khi thi công lớp phủ hoàn thiện Polyurethane hoặc Polyurea.

ƯU ĐIỂM

- Độ bám dính cực tốt với sàn bê tông và xi măng
- Chịu được hóa chất, dung môi, chịu được nước
- Phù hợp với lớp phủ Polyurethane và Polyurea.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Quy cách đóng gói : 14 Lit

Màu sắc : trong suốt



BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
- Tránh xa ánh nắng mặt trời, và các nguồn nhiệt

TỶ LỆ PHA TRỘN

ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT

- 0.15 Kg~0.2 Kg/m² cho lớp phủ dày 50 µm

Tùy thuộc vào độ rỗng và mác bê tông, độ hao hụt của sơn sẽ cao hơn đối với bê tông mác thấp và rỗng. Có thể pha loãng với 10% dung môi pha sơn Urethane(Urethane thinner 025) để tăng độ thấm thấu xuống bề mặt bê tông

- Dạng lỏng 01 thành phần

ĐỘ DÀY LỚP MÀNG KHÔ : 50 µm

THỜI GIAN KHÔ

Diễn Giải	20 ⁰ C/68 ⁰ F
Khô chạm tay	20 phút
Khô cứng	4 giờ
Khô hoàn toàn	6 giờ

THỜI GIAN SỐNG

- 08 tiếng



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP (APP PAINT)

Số 168 Tân Phước Khánh 33, Tổ 1, Kp. Khánh Lộc, P. Tân Phước Khánh,
Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 652 1179

Website: www.apppaint.com

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả
Tỷ trọng	$g/m^2, 25$ 0_c	0,95 – 1.05
Hàm lượng chất rắn	%	22-28
Thời gian khô	Giờ	3

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt bê tông mới hoặc cũ, bề mặt gạch gốm, gạch men... đều phải mài bằng máy chuyên dụng. Sau đó vệ sinh sạch sẽ bằng máy thổi bụi, máy hút bụi để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, các mảnh vụn..
- Kiểm tra độ ẩm của bề mặt sàn, độ ẩm không được vượt quá 6%, nồng độ PH từ 7-9
- Kiểm tra lại bề mặt sàn sau khi mài. Nếu bề mặt sàn bị rỗ, rỗ hoặc bong tróc... cần phải được trám vá, sửa chữa bằng vữa, keo trám chuyên dụng
 - ❖ Lưu ý
- Không được thi công khi độ ẩm không khí vượt quá 80% và nhiệt độ dưới 5°C
- Sau khi thi công xong, phần sơn còn lại nên cất ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, và nơi dễ cháy. Tránh xa tầm tay trẻ em
- Nếu thi công khi trời mưa hoặc gió thổi, có thể màng sơn sẽ bị khiếm khuyết.
- Thi công ngay trong thời gian sống. Nếu không sản phẩm sẽ bị đóng rắn.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng dung môi như: MEK, Acetone..
- Không được đổ vào cống, nước hoặc đất mà phải hủy bỏ theo qui trình.
- Sản phẩm dễ bắt lửa nên tuân thủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công.
- Mang kính, giày, găng tay và áo bảo hộ trong khi thi công sản phẩm.

Thi công

- Thi công ngay APP URETHANE PRIMER bằng dụng cụ chuyên dụng (Rulô lăn, súng phun) lên bề mặt bê tông, xi măng, gạch... đã được vệ sinh sạch sẽ
- Thi công 1 lớp duy nhất nhưng phải đảm bảo lớp sơn được phủ kín toàn bề mặt bê tông, xi măng, gạch.
- Có thể pha loãng với 10% Urethane Thinner để tăng độ thẩm thấu
- Định mức lý thuyết : 0.15 – 0.2lit/m²